

الغزل الحلقي، المرحلة الأخيرة من صناعة الخيوط بعد البرم، يكمل عمل ماكينات البرم بسحب خصلة الألياف إلى النمرة المطلوبة. تُضغَط الألياف معاً بشكل متعامد على محور الخيط بواسطة البرمات، مما يزيد متانته تبعاً لعدددها. يُلف الخيط الناتج على بوبينة (40-150 غرام)، تُرطَّب، و تُرسل لقسم التدوير للحصول على عبوات (1-2 كغ) خالية من العيوب.