

الحجر الابيض هو الحجر المقدس الذي يتم استخراجة من الارض ويتم تشكيله وزخرفته بعد استخراجة من أعماق قد تصل حتى 50 متراً تحت مستوى سطح البحر وهذا يمر بمراحل وهي :المرحلة الاولى :في عملية تصنيع الحجر الطبيعي الفلسطيني هي مرحلة التحجير (اي عمل محجر لاستخراج الصخور) و يتم ذلك بتحديد منطقة تحتوي على هذه الصخور بناء على دراسة جيولوجية للمنطقة و مدى احتوائها لهذه الصور اول مرحلة في حفر المحجر هي تنضيف الطبقة الترابية (الشفة بالمصطلح الفلاحي) بحيث يتم ازالة كافة التربة و الحجار للوصول الى الغلاف الصخري في هذه الارض بعد الانتهاء من هذه المرحلة تبدأ عملية القص للطبقات الصخرية والخلع باستخدام مكينة النشر الصخري و الخلع ب استخدام الباجر و البنادي (للحل الصخري) و بهذه الطريقة يمكن الحصول على الصخر بعدت انواعه حسب ارتفاعات مختلفة من انواع الصخر الكريمي و يكون على ارتفاعات قليلة و هو اقل الأسعار نوعاً ما بالاضافة الى صخر الهرش الذي يكون مشابه للكريمي بالارتفاع تقريباً ولديك أيضاً نوع من انواع الصخور وهو الستيني و السبعيني و الثمانيني و التسعيني و الارضي الذي يكون على ارتفاعات عالية نوعاً ما و لديك أيضاً الاصفر و الخضرة و الابيض ، و العمود و بلاطة العمود (وهو يعتبر الأرخص بينهم) طبعاً كل هذه الانواع تختلف في نوعها و لونها و طبيعة امتصاصها للماء.المرحلة الثانية : وهي مرحلة تقطيع هذه الصخور بعد نقلها من المحاجر الى المناشير (مصانع الحجر) و هذه العملية تتم من خلال وضع الصخرة على مكينة تسمى بالمنجل بحيث انه المنجل يقوم بتقطيع هذه الصخرة الى سحبات طولية حسب ارتفاعات معينة مثلاً ٢٠ سم و ٢٥ سم وأكثر حسب طلب الزبائن ،