

ان المهمه الاولى للمرمم هي الحصول على ظروف مناخيه مستقره بغض النظر عن حقيقه اننا قد نتعامل مع المواد الزجاجيه السليمه التي لا تتطلب سوى عمليه الوقائيه سواء على محيطها وعلى الاجزاء التي تحتاج الى ترميم فمثلا تتراوح حقيقيا الرطوبه النسبيه الضروريه لتخزين المجموعات الاثريه الزجاجيه بين 40% الى 45% الى 50% لكن في الحاله الجيده للمكتشافات الاثريه المعالجه يمكن ان تصل قيمه الرطوبه النسبيه الى 55% لتجنب اي ضغط او صدمه قد تنجموا عن تغيير البيئه المناخيه المصغره ولحفظ القطعه الزجاجيه المستخرجه من بيئه رتبه يجب وضعها في الرطوبه تحاكي بيئه الدفن فيغمر الزجاج الرطب في الماء اذ كان يحوي املاحا كما يجب ان تكون القطاع الزجاجيه محميه من تاثير الضوء والاكسجين لذلك يغطي سطح الماء بورق البولي ايثيلين بحيث تكون الابعه المستخدمه ومحكمه الاغلاق وغير شفافه او يوضع الزجاج في اوعيه محكمه الاغلاق مع قليلا من ترهه الدفن واذا لزم الامر تبلل التربه للحفاظ على الرطوبه