

لا يمكن تحديد عصر أو حقبة معينة لبروز تقنية النانو ولكن من الواضح أن من أوائل الناس الذين استخدموا هذه التقنية (بدون أن يدركوا ماهيتها) هم صانعي الزجاج في العصور الوسطى حيث كانوا يستخدمون حبيبات الذهب النانوية الغروية للتلوين. كما والتي تعني جزء من البليون من الكل، وكذلك فإن نانومتر (dwarf) يمكن الإشارة إلي أن كلمة النانو مشتقة من الكلمة الاغريقية واحد يساوي عشر ذرات هيدروجين مرصوفة بجانب بعضها البعض طوليا (بمعنى أن قطر ذرة الهيدروجين يساوي 1.0 نانومتر) كما أن حجم خلية الدم الحمراء يصل إلي 2000 نانومتر، ويعتبر عالم النانو الحد الفاصل بين عالم الذرات والجزيئات وبين عالم الماكرو. تتمثل تقنية النانو في توظيف التركيبات النانوية في أجهزة وأدوات ذات أبعاد نانوية، وفي العصر الحديث ظهرت بحوث ودراسات عديدة حول مفهوم تقنية النانو وتصنيع موادها وتوظيفها في تطبيقات متفرقة، وستعرض هنا لبعض الأحداث المثيرة التي صنعت مسيرة هذه التقنية وجعلتها تقنية المستقبل، ففي عام 1959 تحدث العالم الفيزيائي المشهور ريتشارد فيمان إلي الجمعية الفيزيائية الأمريكية في محاضراته الشهيرة بعنوان (هنالك مساحة واسعة في الأسفل) قائلاً بأن المادة عند مستويات النانو (قبل استخدام هذا الاسم) بعدد قليل من الذرات تتصرف بشكل مختلف عن حالتها عندما تكون بالحجم المحسوس، كما أشار إلي إمكانية تطوير طريقة لتحريك الذرات والجزيئات بشكل مستقل والوصول إلي الحجم المطلوب، وعند هذه المستويات تتغير كثير من المفاهيم الفيزيائية، وقبل هذه المحاضرة، وبالرغم من وجود أبحاث قليلة على مواد بمستوى النانو وإن كانت لم تُسمي بهذا عام 1956، وبعد ذلك بعدة سنوات تم (porous silicon) الاسم، فقد تمكن أهلير من تسجيل مشاهداته للسليكون الاسفنجي الحصول على إشعاع مرئي من هذه المادة لأول مرة عام 1990 حيث زاد الاهتمام بها بعدئذ. وقد أمكن في السبعينات التنبؤ حيث (mass spectroscopy) بالخصائص التركيبية للفلزات النانوية كوجود أعداد سحرية عن طريق دراسات طيف الكتلة في بعدين في نفس الفترة (quantum well) تعتمد الخصائص على أبعاد العينة غير المتبلورة. كما أمكن تصنيع أول بئر كمي ببعدين صفري والتي نضجت مع تطبيقاتها هذه الأيام. (quantum dots) بسماكة ذرية أحادية تلاها بعد ذلك تصنيع النقاط الكمية بواسطة العالمان جيرد بينج STM (Scanning Tunneling Microscope) اندماج، ومع اختراع الميكروسكوب النفقي الماسح وهينريك روهنر عام 1981، وقد حصل العالمان على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1986 بسبب هذا الاختراع. مما فتح مجالاً جديداً لإمكانية تجميع الذرات المفردة مع بعضها، وهي عبارة عن جزيئات تتكون من 60 ذرة كربون تتجمع على شكل كرة قدم (وقد حصلوا على جائزة نوبل في الكيمياء 1996). وفي عام 1995 تمكن العالم الكيميائي منجي باوندي من تحضير حبيبات من شبه الموصلات الكادميوم / الكبريت (أو السليسيوم) أصغرها ذات قطر 3 - 4 نانومتر. كما أن المفهوم الفيزيائي للتقييد الكمي قد بدأ في أوائل الثمانينات أيضاً. وقد سُجِّلت أول قياسات على تكميم التوصيلية في (quantum confinement) الإلكتروني وفي عام 1991 تمكن (single electron transistor) نهاية الثمانينات وأمكن تصنيع أول ترانزستور وحيد الإلكترون البروفيسور سوميو ليجيما من جامعة ميجي من اكتشاف أنابيب الكربون النانوية، وهي عبارة عن أنابيب اسطوانية مجوّفة قطرها بضعة نانومتر ومصنوعة من شرائح الجرافيت. وتكمن أهمية هذا الترانزستور ليس فقط في حجمه النانوي ولكن أيضا بانخفاض استهلاكه للطاقة وانخفاض الحرارة المنبعثة منه. وفي عام 2000 تمكن العالم الفيزيائي المسلم منير نايفه من اكتشاف وتصنيع عائلة من حبيبات السليكون أصغرها ذات قطر 1 نانو وتتكون من 29 ذرة سليكون سطحها على شكل الفولورينات الكربونية إلا للجزيئات (self-assembly) أن داخلها غير فارغ وإنما تتوسطها ذرة واحدة منفردة. أما التجمُّع الذاتي